

JRD 42-023 Water Camperlack

Anwendungsbereiche

Holzoberflächen aller Holzarten im Innenbereich von Camper und Reisemobile

Verarbeitungshinweise

Holzschliff 120/150

Zwischenschliff 280 Korn

Verarbeitungstemperatur mindestens 18 °C Raumtemperatur, Lack und Trägermaterial

Becherpistole 2 - 2,5 mm Düse

Airless: 0,23 - 0,28 mm Düse

Verbrauch

Auftragsmenge mindestens ca. 120 - 130g/m² je Auftrag

Eigenschaften

Eingestellt zum Handspritzen, Spritzautomat, Streichen und zum Rollen

Sehr gute Beständigkeit

Schnelle Trocknung

Cremebeständig

Sehr gute Füllkraft durch hohen Festkörperanteil

Exzellenter Verlauf

Bestellhinweise

Gebindegrößen: 5 kg, 25 kg, 120 kg

Anzahl je Palette: 20 x 25 kg; 4 x 120 kg

Glanzgrade: Matt und Stumpfmatt

Produktdaten

Viskosität 140 sec. in DIN 4 Becher

Trocknung: nach 2h bei Raumtemperatur schleifbar

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. Mind. 8 Monate haltbar.

Achtung: Frostempfindlich!